

Technisch informatieblad - Lijmmortel

DEFINITIE

IsoHemp lijmmortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Bruikbaar binnen en buiten.

VOORBEREIDING

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

TOEPASSING

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)

Aanbrengen in een laag van ca. 3 mm dikte

Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken

De lijmmortel kan zonder rusttijd worden toegepast

Bekijk de installatiehandleiding voor een volledig overzicht van de installatietechniek.

TECHNISCHE KENMERKEN

	WAARDE	EENHEID
Bulkdichtheid	1400	kg/m ³
Mengen met water	7-8	l/zak
Gebruikstijd	1	uur
Droogtijd	36	uur

SAMENSTELLING

	WAARDE	EENHEID
Natuurlijke gips	20	%
Luchtkalk	22	%
Zand	58	%

BEWARING

Bewaar de zakken op een vlakke ondergrond, uit de regen en op een verluchte plaats.

Maximal duur : 6 maanden vanaf de productiedatum.

VERPAKKING EN OSPALG

	WAARDE	EENHEID
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 85	cm
Maximaal gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken/Pal.
Gewicht van een zak	25	kg
Opslag	6	maanden
Bewaring	Droog en vrij van vocht	

VERBRUIK

Verbruik voor dunne voegen van max. 3 mm met de speciale lijmkam.

DIKTE	WAARDE	EENHEID
Blok van 7,5 cm	2,8	kg/m ²
Blok van 9 cm	3,4	kg/m ²
Blok van 12 cm	4,5	kg/m ²
Blok van 15 cm	5,6	kg/m ²
Blok van 20 cm	7,5	kg/m ²
Blok van 25 cm	9,4	kg/m ²
Blok van 30 cm	5,6	kg/m ²
Blok van 36 cm	6,8	kg/m ²
Blok van 30 cm, P blok	5,6	kg/m ²
Blok van 36 cm, P blok	6,8	kg/m ²
Blok van 30 cm, U blok	3,8	kg/m ²
Blok van 36 cm, U blok	6,8	kg/m ²

VOORZORGMAATREGELEN

De temperatuur moet tijdens de plaatsing tussen 5 en 30°C liggen.

Geen regen – Geen vorst.

[U kan onze meest recente bestanden vinden op www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)

IsoHemp S.A./NV

Rue Georges Cosse 1

5380 Fernelmont

Belgique

IsoHemp Frankrijk

13 avenue de l'Europe

10300 Sainte-Savine

Frankrijk