

Technisches Datenblatt.Klebemörtel.



Natürlicher Dünnbettmörtel für IsoHemp-Hanfsteine.

Der IsoHemp-Klebemörtel wurde speziell für die Verarbeitung von IsoHemp-Hanfsteinen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Er ist ein kalkbasierter Dünnbettmörtel und ersetzt den herkömmlichen Mauermörtel.

Ergänzend zum IsoHemp-Block.

Technische Merkmale.

	WERT	EINHEIT
Schüttdichte	1 400	kg/m ³
Anmachwasser	3,5-4	l/sack
Verarbeitungszeit	1	Stunden
Trocknungszeit	36	Stunden


Verpackung.

	WERT	EINHEIT
Palettenabmessungen	120 x 100 x 85	cm
Maximales Palettengewicht	1 020	kg
Anzahl Säcke je Palette	40	Säcke / Palette
Sackgewicht	25	kg

Zusammensetzung.

Kalkbasierter Dünnbettmörtel mit Sand. Die vollständige Zusammensetzung sowie alle Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsbereiche.



Technisches Datenblatt.Klebemörtel.

Einbau.

Der IsoHemp-Klebemörtel wurde speziell für die Verarbeitung von IsoHemp-Hanfsteinen im Dünnbettverfahren entwickelt. Seine Rezeptur gewährleistet eine sichere Haftung und ermöglicht eine schnelle sowie präzise Verarbeitung. Der Mörtel ist entsprechend den auf dem Sack angegebenen Mischungsverhältnissen anzusetzen, damit die angegebenen Produkteigenschaften erreicht werden.

Nach dem Anmischen sollte der Mörtel innerhalb von etwa einer Stunde verarbeitet werden. Die Verarbeitung darf nur bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C erfolgen. Ausführliche Hinweise zur Verarbeitung finden Sie in den technischen Leitfäden und der technischen Dokumentation von IsoHemp.

Verbrauchsschätzung.

	MENGE	EINHEIT
Stein 7	2,8	kg/m ²
Stein 9	3,4	kg/m ²
Stein 12	4,5	kg/m ²
Stein 15	5,6	kg/m ²
Stein 20	7,5	kg/m ²
Stein 25	9,4	kg/m ²
Stein 30	5,6	kg/m ²
Stein 36	6,8	kg/m ²
P Stein von 30	5,6	kg/m ²
P Stein von 36	6,8	kg/m ²
U Stein von 30	3,8	kg/m ²
U Stein von 36	6,8	kg/m ²

Lagerung.

Lagerung	Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern
Haltbarkeit	12 Monate ab Produktionsdatum

Dieses technische Datenblatt basiert auf dem aktuellen Stand unseres Wissens und unserer Praxis. Unsere Produkte und Verfahren entwickeln sich weiter, und dieses Dokument ebenfalls: Bitte vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. Unsere neuesten Unterlagen finden Sie unter www.iso hemp.com



IsoHemp S.A./NV, Rue Georges Cosse 1, 5380 Fernelmont, Belgien
IsoHemp France, 13 avenue de l'Europe, 10300 Sainte-Savine,