

Fiche Technique. **Mortier colle.**



Colle naturelle pour blocs de chanvre.

Le mortier colle IsoHemp a été spécialement développé pour la mise en œuvre des blocs de chanvre en intérieur et en extérieur. Il s'agit d'un mortier à base de chaux qui s'utilise en lieu et place du mortier traditionnel.

Complémentaire au bloc IsoHemp.



Caractéristiques techniques.

	VALEUR	UNITE
Densité apparente	1 400	kg/m ³
Gâchage	3,5-4	l/sac
Temps d'utilisation	1	heures
Temps de séchage	36	heures


Conditionnement.

	VALEUR	UNITE
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 85	cm
Poids maximum d'une palette	1020	kg
Nombre de sacs par palette	40	sacs / palette
Poids des sacs	25	kg

Composition.

Mortier Colle à base de chaux préformulée et de sable
Se référer à la FDS pour la composition complète et les informations de sécurité

Domaines d'applications.



Fiche Technique.Mortier colle.

Mise en œuvre.

Le Mortier-Colle IsoHemp est spécialement développé pour la mise en œuvre des blocs de chanvre IsoHemp selon le principe de la maçonnerie à joints minces. Sa formulation garantit une adhérence optimale entre les blocs et facilite une mise en œuvre rapide et précise.

Le mélange doit être préparé conformément aux proportions indiquées sur le sac afin de garantir les performances attendues du produit. Le mortier préparé doit être utilisé dans un délai d'environ 1 heure afin de préserver ses propriétés d'application.

La mise en œuvre doit être réalisée dans une plage de température comprise entre 5 °C et 30 °C. Les prescriptions de mise en œuvre sont détaillées dans les guides techniques et documentations développés par IsoHemp.

Estimatif consommation.

	QUANTITE	UNITE
Bloc 7	2,8	kg/m ²
Bloc 9	3,4	kg/m ²
Bloc 12	4,5	kg/m ²
Bloc 15	5,6	kg/m ²
Bloc 20	7,5	kg/m ²
Bloc 25	9,4	kg/m ²
Bloc 30	5,6	kg/m ²
Bloc 36	6,8	kg/m ²
Bloc P en 30	5,6	kg/m ²
Bloc P en 36	6,8	kg/m ²
Bloc U en 30	3,8	kg/m ²
Bloc U en 36	6,8	kg/m ²

Stockage.

Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité
Conservation	12 mois à compter de la date de production

Cette fiche technique s'appuie sur l'état actuel de nos connaissances et de la pratique.

Nos produits et procédés évoluent, ce document aussi : merci de vérifier que vous disposez bien de la dernière version avant utilisation.

Retrouvez nos dernières documentations sur www.iso hemp.com



IsoHemp S.A./NV, Rue Georges Cosse 1, 5380 Fernelmont , Belgique
IsoHemp France, 13 avenue de l'Europe, 10300 Sainte-Savine, France