

Fiche Technique.PCS.



Enduit naturel d'intérieur.

L'enduit naturel PCS est une solution économique, durable et de qualité supérieure . Il est composé d'un judicieux mélange de plâtre naturel, de chaux et de sable idéal pour enduire vos murs et plafonds intérieurs en rénovation et en nouvelle construction . Il permet d'obtenir une finition blanche, lisse et moderne prête à peindre

Complémentaire au bloc IsoHemp.



Caractéristiques techniques.	VALEUR	UNITE
Densité apparente	1200	kg/m³
Facteur de résistance à la vapeur d'eau μ	10-12.	
Conductivité thermique λ	0,73	W/mK
Epaisseur de pose	5-25	mm
Gâchage	11-12.	l/sac
Consommation	12,5	kg/m²/cm
Temps d'utilisation	1,5	heures

Composition.

Enduit intérieur à base de sable, de chaux et de plâtre.

Se référer à la FDS pour la composition complète et les informations de sécurité

Domaines d'applications.



Fiche Technique.PCS.

Conditionnement.

	VALEUR	UNITE
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 90	cm
Poids maximum d'une palette	1020	kg
Nombre de sacs par palette	40	sacs / palette
Poids des sacs	25	kg

Mise en œuvre.

Le PCS est un enduit naturel intérieur destiné à la finition des parois et plafonds, notamment sur les blocs de chanvre IsoHemp. Il peut être appliqué manuellement ou par projection sur des supports propres, stables et suffisamment absorbants. La préparation du support et l'application doivent respecter les prescriptions techniques d'IsoHemp afin de garantir une bonne adhérence et une finition durable. Pour assurer une mise en œuvre optimale, le produit doit être appliqué dans une plage de température comprise entre 5 °C et 30 °C. Le PCS s'applique en couches successives en respectant les épaisseurs recommandées et les temps de séchage nécessaires. Les prescriptions de mise en œuvre sont détaillées dans les guides techniques et documentations développés par IsoHemp.

Stockage.

Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité
Conservation	12 mois à compter de la date de production

Cette fiche technique s'appuie sur l'état actuel de nos connaissances et de la pratique.

Nos produits et procédés évoluent, ce document aussi : merci de vérifier que vous disposez bien de la dernière version avant utilisation.

Retrouvez nos dernières documentations sur www.iso hemp.com



IsoHemp S.A./NV, Rue Georges Cosse 1, 5380 Fernelmont , Belgique
IsoHemp France, 13 avenue de l'Europe, 10300 Sainte-Savine, France