



MC

## Mortero cola

### Cola natural para bloques de cáñamo

El mortero cola IsoHemp se ha desarrollado de manera especial para la puesta en obra de los bloques de cáñamo, en interiores y exteriores. Es un mortero a base de cal que se utiliza en lugar de los morteros tradicionales.

#### Consejo:

25kg de mortero cola equivale a 20l del producto sin mezclar.

\*\* La instalación se hace con junta fina de unos 3mm, con ayuda de una llana dentada (ver utillaje).

## 2

## técnicas

	Valor	Unidad
Densidad aparente	1400	kg/m <sup>3</sup>
Agua de amasado	7-8	l/saco
Tiempo abierto	1	horas
Temperatura de uso	5 a 30	grados
Tiempo de secado	36	horas

## Consumos

### Consumos\* para juntas finas de 3mm\*\*

Espesor	Cantidad	Unidad
Bloque de 7 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 9 cm	3,4	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 12 cm	4,5	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 15 cm	5,6	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 20 cm	7,5	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 25 cm	9,4	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 30 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque de 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque perforado 30 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque perforado 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque en U 30 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloque en U 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>

## Ú

- Colocación fácil y rápida
- Producto 100% natural
- Amasado a mano o a máquina
- Rapidez de puesta en obra

## Â

	Valor	Unidad
Dimensiones del pallet	120 x 100 x 85	cm
Peso máximo del pallet	1000	kg
Número de sacos por pallet	40	sacos/pallet
Peso del saco	25	kg
Almacenaje	En seco y al abrigo de humedades	
Conservación	6	meses